

# Technické data - BACANA STARS

Podlahová krytina podle EN 649: heterogenní pružná PVC podlahovina



<b>Popis produktu</b>	
<b>Nášlapná vrstva</b>	0,55 mm
<b>Třída zatížení</b>	34 / 42
<b>PU úprava</b>	ano
<b>Sražené hrany</b>	
<b>Reálná U spára</b>	ano
<b>Design</b>	8 dekorů dlaždic, 2 dřevěné dekory
<b>Tloušťka</b>	
<b>Váha na m<sup>2</sup></b>	cca 8,3 kg/m <sup>2</sup>
<b>Rozměr lamely</b>	914 x 473 mm
<b>Balení</b>	2,594 m <sup>2</sup>
	(6 lamel v balení)
<b>Paleta</b>	114,136 m <sup>2</sup>
	(44 balení)
<b>Odolnost vůči bodovému zatížení</b>	
<b>Rozměrová stálost</b>	0,07 mm / EN 433
<b>Protiskluzová stálost</b>	0,05%
<b>Protiskluzová kategorie</b>	R9 / DIN 51130
<b>Protiskluznost</b>	Třída DS / EN 14041
<b>Reakce na požár</b>	B <sub>fl</sub> / EN 13501-1 (B1) / S1 / EN 13501
<b>Odolnost vůči světlu</b>	≥ 6 / ISO 105-B02
<b>Podlahové topení</b>	vhodné na všechny standardní teplovodní topení
<b>Odolnost vůči přenosu tepla</b>	0,033 m <sup>2</sup> K/W
	0,034 m <sup>2</sup> K/W v kombinaci s podložkou Comfort TEC
<b>Provoz kolečkových židlí</b>	Vhodné podle EN 425, klasifikace W
<b>Kročejová hlučnost</b>	cca. 7 dB / EN 140-8
	cca. 11 dB / EN 140-8 v kombinaci s podložkou Comfort TEC
<b>Chemická odolnost</b>	odolný podle EN 423
<b>Reakce na opotřebení</b>	skupina T podle EN 649
<b>Garance</b>	
domácí použití	20 let
komerční použití	5 let